



webercalce into G

Intonaco tradizionale alla calce idraulica naturale NHL ad applicazione manuale e meccanizzata

- Elevata traspirabilità, migliora il comfort abitativo
- Basso contenuto di sali solubili
- Prodotto naturale esente da cemento
- Composto da calce idraulica a norma UNI-EN 459
- Fibrato con fibre di polipropilene



EN 998-1
Malta per intonaco esterno ed interno per usi generali (GP)



CAMPI DI IMPIEGO

Intonaco per superfici esterne ed interne, ideale per il recupero di edifici di pregio storico e architettonico e per eseguire intonacature traspiranti di edifici nuovi secondo i criteri della bioedilizia.

SUPPORTI

- Murature nuove o esistenti in laterizio forato
- Murature in termolaterizi
- Murature in mattoni pieni
- Murature in blocchi di tufo
- Murature in pietra e miste
- Blocchi in cemento alleggerito
- Blocchi in cemento cellulare (accuratamente inumiditi)
- Blocchi in legno-cemento (accuratamente inumiditi)

NON APPLICARE SU

- Supporti inconsistenti
- Supporti gelati
- Supporti verniciati
- Supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore successive l'applicazione
- Supporti non omogenei se non opportunamente preparati (rete porta intonaco)

CONSUMO

~13 kg/mq per cm di spessore

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

Confezioni:	sacco da 25 kg sfuso in silos
Aspetto:	polvere beige
Durata del prodotto:	12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità
Resa per confezione:	1,9 mq per cm di spessore

CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA*

Acqua d'impasto:	19-23%
Temperatura di applicazione:	+5°C ÷ +35°C
Tempo di vita dell'impasto:	1 ora
Spessore:	Totale massimo (in più mani): 5 cm
Tempo di impasto:	• 2 min con frusta • 4÷5 min in betoniera
Tempo di attesa per rasatura:	1 giorno per ogni mm di spessore dell'intonaco (non meno di 14 gg nel caso di rasature lisce in esterno o finiture colorate)
Tempo di attesa tra 1° e 2° mano:	fresco su fresco

* Questi tempi calcolati a 23°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

DATI TECNICI*

Granulometria:	< 3 mm
Resistenza a compressione:	a 28 gg: classe CSI (da 0,4 a 2,5 N/mm ²)
Reazione al fuoco:	EUROCLASSE A1
Massa volumica dell'impasto:	1800 kg/m ³
Adesione:	• Adesione FP: ≥ 0,2 N/mm ² (tipo B) • Adesione su tavola: ≥ 0,1 N/mm ² (UNI-EN 1015-12) FP tipo B
Massa volumica del prodotto indurito:	1600 kg/m ³
Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore:	μ < 12
Assorbimento capillare:	W0 (UNI-EN 1015-18)
Conduttività termica:	λ = 0,47 W/mK (val. tab. EN 1745:2002)

* Questi valori derivano da prove di laboratorio in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

Ciclo applicativo

ATTREZZI

Betoniera, cazzuola, frattazzo di legno o plastica, staggia in alluminio, macchina intonacatrice.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere stabili, resistenti e puliti. Irregolarità superiori a 2 cm devono essere preparate almeno 2 giorni prima con un riempimento di **webercalce into G**. Su murature vecchie è indispensabile eseguire un idrolavaggio a pressione o idrosabbatura fino a totale eliminazione di ogni traccia di sporizia, di parti deboli o inconsistenti e di eventuali efflorescenze saline. Su murature vecchie con scarsa consistenza eseguire una preparazione con applicazione di rete portaintonaco e realizzazione di un rinzafo utilizzando **webercalce into G**. Tutti i supporti devono essere bagnati a rifiuto e l'applicazione dell'intonaco si deve iniziare quando l'acqua è stata completamente assorbita.

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

- Posizionare paraspigoli e fasce di riferimento utilizzando esclusivamente **webercalce into G**.
- Impastare preferibilmente in betoniera ogni sacco da 25 kg con circa 5 lt di acqua pulita per la durata di 4 ÷ 5 minuti sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

- Bagnare a rifiuto i supporti.
- Eseguire l'intonaco con spessori per mano tra 1 e 3 cm. Livellare con staggia.
- Nel caso di forti spessori eseguire un rincocco con laterizi nuovi.
- A fase plastica ultimata, frattazzare con frattazzo di legno o plastica.

FINITURE

- Applicare le finiture alla calce **webercalce rasatura** per ottenere una finitura a civile oppure applicare **webercalce rasatura L** o le finiture a base gesso **weber RZ** (solo in interno) per ottenere una superficie bianca liscia o a effetto platrio.
- Le finiture alla calce sono adatte a ricevere le pitture alla calce **webercote calcecover L**, quelle acril-silossanica **webercote siloxcover L** e quelle ai silicati **webercote silicacover L** (facendo attenzione ai tempi di stagionatura del supporto).
- In alternativa è possibile applicare direttamente il rivestimento colorato alla calce **webercote calcecover RM-RF** o **webercote calcecover FF** rispettando rigorosamente i tempi di maturazione dell'intonaco.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Proteggere l'intonaco da una rapida essiccazione ed inumidirlo per alcuni giorni dopo l'applicazione
- Con temperature elevate e supporti assorbenti inumidire sempre la superficie il giorno prima dell'applicazione

VOCE DI CAPITOLATO

Esecuzione di intonaco di fondo su superfici di murature nuove e/o esistenti, interne ed esterne, con malta premiscelata alla calce idraulica naturale (NHL5 a norma UNI EN 459 completamente esente da cemento) e inerti minerali selezionati di granulometria massima di 3mm, con fibre (tipo **webercalce into G** di Saint-Gobain Italia S.p.A.). L'intonaco, da impastare con sola acqua, potrà essere applicato sia a mano che con macchina intonacatrice con un consumo di 13 kg/mq per cm di spessore. L'intonaco dovrà possedere un'ottima traspirabilità e dovrà essere conforme alla norma EN 998-1.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Resistenza a compressione:	a 28 gg: classe CSI (da 0,4 a 2,5 N/mm ²)
Reazione al fuoco:	EUROCLASSE A1
Massa volumica del prodotto indurito:	1600 kg/m ³
Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore:	$\mu < 12$
Conduttività termica:	$\lambda = 0,47$ W/mK (val. tab. EN 1745:2002)

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.